



FICHA TÉCNICA

WOOD

MAGIC

			WOOD	MAGIC
Classificação de uso EN 685 ISO 10874			23	23
			32	31
	Espessura	EN 428 ISO 24346	2,4mm	3,0mm
	Capa de uso de PVC	EN 429 ISO 24340	0,40mm	0,25mm
	Dimensão (manta)	EN 426 ISO 24341	2 x 25m	2 x 25m
	Embalagem (manta)	EN 427 ISO 24342	50m ²	50m ²
	Peso médio	EN 430 ISO 23997	2,15kg/m ²	1,85kg/m ²
	Proteção superficial		Sim	Sim
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,35	≤ 0,35
	Estabilidade dimensional	EN 434	≤ 0,40%	≤ 0,40%
	Energia radiante	NBR 8660	Classe III A	Classe III A
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s
	Absorção do som ao impacto	EN ISO 717/2	Até 19dB	Até 18dB
	Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)