

LINHA OMNISPORTS®



FICHA TÉCNICA

TRAINING

REFERENCE*

EXCEL*

	Classificação de uso EN 685 ISO 10874		34	34	34
	Espessura total	EN 428 ISO 24346	5mm	6,5mm	8,3mm
	Capa de uso de PVC	EN 429 ISO 24340	0,7mm	0,7mm	0,8mm
	Dimensões (manta)	EN 426 ISO 24341	2 x 20,5m	2 x 20,5m	2 x 20,5m
	Embalagem (manta)	EN 426 ISO 24341	41m ²	41m ²	41m ²
	Peso médio	EN 430 ISO 23997	4,23kg/m ²	4,71kg/m ²	6,15kg/m ²
	Proteção superficial		Sim	Sim	Sim
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	0,16mm	0,21mm	0,29mm
	Absorção de choques	EN 14808	19%	27%	33%
	Índice de restituição de bola	EN 12235	> 98,4%	> 99%	> 99%
	Fricção	EN 13036-4	100	88	103
	Brilho	EN 13747	11%	14,4%	10,8%
	Deformação vertical	EN 14809	1,0	1,33	1,21
	Energia radiante	EN 13501-1	B _f S ₁	C _f S ₁	C _f S ₁
	Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 100 µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100 µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100 µg/m ³ (depois de 28 dias)

www.tarkett.com.br