Tarkett | THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

LINHA **INJOY®**

Com 8 cores, a Linha Injoy® possui os melhores benefícios para proporcionar estilo e conforto para sua casa. Fácil de limpar e com uma instalação rápida e sem sujeira, Injoy® não faz toc-toc ao caminhar e é super confortável, pois é atérmico. Com diversas estampas que reproduzem fielmente as características das madeiras, Injoy® tem tudo para trazer mais personalidade à decoração, deixando o ambiente do seu jeito.

APLICAÇÃO
Injoy® é o piso vinílico da Tarkett indicado para ambientes residenciais e comerciais de baixo tráfego, como quartos de hotéis e pequenos escritórios.

GARANTIA

Garantia de **10*** **anos**

Faça o download do certificado no site
www.tarkett.com.br

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett
10 anos para classe de uso 23 - Residencial
07 anos para classe de uso 31- Comercial Moderado

ADESIVO
Para garantia do Injoy® utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação.

Cor 37009318

37009345 - Menta

37009330 - Centeio

37009381 - Calêndula

37009344 - Lichia

37009384 - Papoula

37009319 - Prímula

37009318 - Lavanda

37009301 - Mate

(●) Textura lisa

As amostras deste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

LIVRE DE Ftalatos

	Classificação de uso EN 685 ISO 10874		23
			31
	Espessura total	EN 428 ISO 24346	2mm
	Tamanho da régua	EN 427 ISO 24342	192 x 1230mm
	Embalagem	EN 427 ISO 24342	16 réguas (3,78m²)
	Peso total	EN 430 ISO 23997	3,60kg/m²
PUR Tarkett	Proteção superficial		PUR
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T
	Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
		NBR 13818	< 0,40
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,1mm
	Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,15%
	Energia radiante	NBR 8660	Classe II A
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s
	Absorção do som ao impacto	ASTM E989-06	Até 4dB
	Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Resistência química	EN 423 ISO 26987	Boa resistência à substâncias comuns
	Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)
	Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

Para informações sobre instalação, limpeza e conservação, acesse o site: www.tarkett.com.br

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

3700900000 - Tiragem: 1000 - Outubro/2017

Tarkett | www.tarkett.com.br