

LINHA iQ TORO CS®

51%

Natural

100%


















25,5%

Reciclável

Conteúdo Reciclado

FICHA TÉCNICA

iQ TORO SC®

Classificação de uso ISO 10874 EN 685		---	
		34	
		43	
	Espessura total	EN 428 ISO 24346	2,0mm
	Dimensões (manta)	EN 426 ISO 24341	2 x 23m
	Embalagem (manta)	EN 426 ISO 24341	46m ²
	Peso médio	EN 430 ISO 23997	2,95kg/m ²
	Proteção superficial		Sim
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe P
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,02mm
	Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%
	Energia radiante	NBR 8660	Classe II A
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s
	Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Até 4dB
	ESD-approval SP method 472		R ≤ 10 ⁸ Ohms
	Carga estática	EN 1081	R1 5x10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ohms R2 5x10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ohms
		EN/IEC 61340-4-1	R 5x10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ohms
		EN/IEC 61340-4-5	≤ 3,5x10 ⁷ Ohms
	Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 10 µg/m ³ (depois de 28 dias)

www.tarkett.com.br